



Gummikork

Lyddæmpende underlag - Datablad

HØRNING Gummikork 2/3 mm kan anvendes som trinlydsunderlag, som øger komforten og giver den akustiske effekt. Kan anvendes som underlag for trægulve, når det fuldlimes til et fast undergulv.

Produktfordele:

- Øger den akustiske effekt
- Lyd [dB] 19 (gældende for 3 mm)
- Forbedrer den naturlige bevægele i trægulvet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os - vi er klar til at hjælpe.

Gummikork

Lyddæmpende underlag 19 dB - Datablad

Produktbeskrivelse

HØRNING Gummikork 2/3 mm er et klæbbart og elastisk underlag baseret på kork-skumgranulat.

HØRNING Gummikork 2 mm er nemt at lægge, skære og lime. Underlaget på en 3 mm har en trinlyddæmpende effekt på op til 19 dB.

Det kan anvendes på undergulve af beton eller pladekonstruktioner, såsom spånplader eller krydsfiner. HØRNING Gummikork 2/3 mm er velegnet til gulvvarme.

Produktet indeholder polyurethan, som er en blanding af granulat og PUR-skum. Kontakt Hørning for yderligere tekniske spørgsmål.

Tekniske data

Tykkelse:	2 mm
Bredde:	1 m
Længde:	25 m
Lyd [dB]:	19 (iht. EN ISO 16251-1)
Termisk modstand:	[m²K/W]: 0,03 (iht. DIN 52612) Kun gældende for 3 mm
Termisk ledningsevne:	[W/m²K] 33,3
Vægt pr. rulle:	1,2 kg/m²
Holdbarhed:	Min. 24 måneder i et tørt, frostfrit miljø
Farve:	Gråbrun
Emballage:	25m² pr. rulle (30kg)
Gulvets driftstemperatur:	18°C
Brandklasse:	Efl-s1 (iht. DIN EN 13501-1)
Gulvvarme:	Ja
Korkunderlaget indeholder:	Polyurethan og granulat
Emicode:	EC1 PLUS

Arbejdsbeskrivelse

Forberedelse

Underlaget skal være fast, jævnt, bærende, tørt, uden revner og rent for optimal vedhæftning.

Kontroller altid underlaget for fejl og mangler. Tjek i henholdt til gældende standarder samt datablade. I tilfælde af fejl og mangler kontakt Hørning inden videre montage.

Undergulvet skal slibes og støvsuges grundigt. Hørning Gummikork kan limes til betondæk med en restfugt under 65% og uden fugtspærre. Hvor restporefugten er mellem 65 og 85% og på terrændæk, skal betonen være udført med en

fugtspærre, fx en egnet fugtbremsende primer. Fugtspærren skal være helt tør, inden limen påføres. Følg databladets anvisning.

Hørning anbefaler HØRNING Fugtspærre.

Undergulvet skal være plan. Anvend et 2 meter retholt, og kontroller arealet grundigt. Hvis der er ujævnheder at finde på mere +/- 2 mm, skal dette udbedres.

Ved montage af korkunderlaget skal følgende konditioner overholdes: rumtemperatur 18-24°C, gulvtemperatur over 18°C og luftfugt mellem 30-65% RF. Vær opmærksom på, at limens tørretid påvirkes af temperatur og luftfugtighed.

Hvis undergulvet har en høj restfugt% (RF), er det vigtigt at kontrollere og anvende fugtspærre inden montage.

Anvendelsesforhold

HØRNING Gummikork 2/3 mm skal akklimatiseres min. 24 timer i samme rum, hvor den skal monteres. Rumtemperaturen skal være 18-24°C.

Ved lægning af trægulve lægges korkunderlaget på tværs af trægulvets lægningsretning.

Korkunderlaget skæres til med en afstand til alle afgrænsninger på 3 mm.

Korkunderlaget skal tromles straks efter lægningen, inden limen er hærdet for at opnå den korrekte vedhæftning.

Limning af underlaget

OBS: Ved brug under fuldklæbet trægulve anvendes samme lim under og over korkunderlaget.

Hørning anbefaler HØRNING MS Flexlim III Eco.

Ved påføring af lim under korkunderlaget skal der anvendes 0,6 liter lim per m² svarende til HØRNING limklinge nr. 4 tilsvarende en B7 klinge.

Trægulvet må tidligst monteres 24-48 timer efter limning af underlaget.

Limning af trægulv

Se montagevejledning på det specifikke Hørning trægulv.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

Miljø



For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Emicode EC1 Plus certificeret